



Fijador / Sellador 3 a 1

Ficha técnica



Usar en exteriores



Aplicación:
Con pincel, rodillo.



Limpiar los utensilios
con agua y jabón



Aplicación con soplete:
Diluir max 5% con agua



Secado al tacto:
1 hora.



Secado entre manos:
6 horas.

- FÁCIL APLICACIÓN
- MÍNIMO SALPICADO.
- AUMENTA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL PINTADO
- POSTERIOR
- BUENA CAPACIDAD CUBRITIVA.

COMPOSICIÓN

Resinas acrílicas en emulsión. En su formulación se utilizan aditivos anti hongos y bactericidas que le brindan una elevada resistencia contra la formación de hongos y otros microorganismos que suelen deteriorar a las superficies pintadas.

APLICACIONES USUALES

Desarrollado especialmente para sellar superficies de fibrocemento, mampostería, ladrillos, yeso y estucados.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

asegurarse que la superficie se encuentre limpia, sana, libre de polvos, grasas y hongos.
Para eliminar la grasitud, lavar la superficie con agua y detergente.
Para eliminar hongos, lavar la superficie con agua y lavandina en partes iguales y luego dejar secar.
Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminar las mismas con lija o espátula

MODO DE USO

Se aplica con pincel, rodillo o pistola airless. Aplicar sobre la superficie conveniente tratada con el equipo elegido, dejando secar por lo menos 4 horas entre manos.

Lavar las herramientas con agua y jabón.

1 Revolver muy bien la pintura antes de usar.

2 Si tiene que usar mas de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.

3 Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.

4 Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.

5 Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo solo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave.

6 Mantener fuera del alcance de los niños.

7 No ingerir.

RENDIMIENTO

14 a 16 m²/litro.

VIDA UTIL EN ENVASE

2 años



Brucke[®]
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ECO SUSTENTABLES

CONTRAINDICACIONES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener el recipiente bien cerrado.

No ingerir.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

No arrojar el envase en incineradores o fuego.

No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua.

Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).

Para aplicación a soplete usar mascara apropiada.

Utilizar proteccion ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.

En caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.

No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.

No almacenar alimentos en los envases vacios.

Evitar pintar con humedad relativa del ambiente (hra) superior a 85% o cuando se prevean lluvias..

PARÁMETROS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS	Ensayos basados en las Normas IRAM 1070, 1077 y 1226
Densidad Relativa 25 0C	1.1 gr/cm ³ +/- 0.02 gr/cm ³
Uniformidad	Cumple ensayo
Viscosidad Sommer a 20°C +/- 0,5°C	80 UK +/- 2 UK
Estabilidad (40°C, 30 días)	Cumple ensayo
ph	8,5
Olor	Bajo - Característico a su emulsión
Plomo en materias no volátiles 20°C +/- 0,5°C	No Contiene
Grado de dispersión, IRAM	2-3
Secado Tacto (min)	60
Secado Duro (min)	360
Brillo	Mate
Poder fijación sobre poros	Muy bueno
Resistencia al envejecimiento	Cumple ensayo
Resistencia a Hongos	Cumple ensayo
Resistencia a la humedad	Cumple ensayo
Resistencia a Algas	Cumple ensayo
Resistencia sobre alkalis	Cumple ensayo

-PRIMEROS AUXILIOS Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica:
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160** CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**
CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/ 422-2039** ROSARIO: **(0341) 448-0202** LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

**HOGAR
& OBRA**